

HEMEL® Sport Varnish

Tanım: Tek komponentli kaymaz spor salonu parke cilası

Renk: Renksiz

Parlaklık: Parlak

Tip: Su bazlı

Genel Özellikler:

- Kaymaz
- Parlak
- Aşınma ve çizilme direnci yüksek
- Elastik
- Kokusuz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 10 L.

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine spor sahası parke zeminler

Ürün Bilgisi:

Katı Madde % (ağırlıkça):	31,4 ± 1
Viskozite (DIN4, 20°C):	29" ± 2
Yoğunluk (g/cm ³):	1,03 ± 0,02
VOC (g/L):	35
Uygulama Metodu:	Fırça veya rulo
Raf Ömrü (5-35°C):	1 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	2 kat
Örtücülük Kapasitesi (m ² /L):	6-7 m ² (tüm katlar dahil)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat Tam Sertleşme: 7 gün
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir. (Çok sıcak havalarda içme suyu ile %2-3 inceltilebilir).

Yüzey Hazırlama:

- Ürünü uygulamadan önce yüzeye uygulanan Hemel Sport Primer'in kuruması için 24 saat bekleyin.
- HEMEL Sport Primer sürülmüş yüzeye 180/220 no'lu zımpara kağıdı (alüminyum oksit veya silikon karbit esaslı olması tavsiye edilir) ile zımpara yapın.
- Oluşan tozu elektrik süpürgesi ile yüzeyden tamamen alın.
- Hafif nemli bez ile kalan tozu silin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir. (Çok sıcak havalarda içme suyu ile %2-3 inceltilebilir).
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- HEMEL Sport Varnish ürünü sadece HEMEL Sport Primer uygulanmış yüzeylere sürün.
- Ürünü rulo veya fırça ile 2 kat uygulayın ve katlar arası 1,5-2 saat bekleyin. Katlar arasında zımpara yapılmasına gerek yoktur.
- Katlar arasında bekleme süresi 8 saati geçerse 24 saat bekleyin ve 180/220 no'lu zımpara kağıdı (alüminyum oksit veya silikon karbit esaslı olması tavsiye edilir) ile yüzeye yoklama zımparası yaparak 2. katı uygulayın.
- Uygulama yapılan yüzeyin kurumasını sağlamak için havalandırın.
- Ürünün tam sertleşme süresi 7 gündür. 7-10 gün boyunca sahayı aktif olarak kullanmayın.

Genel Talimat:

- SADECE İÇ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- HEMEL Sport Varnish ürününü uygulamadan önce selülozik, poliüretan vb. dolgu veya astar herhangi bir ürün kesinlikle kullanmayın.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %12'nin altında olmalıdır.
- Uygulama yapılan yüzeyin kurumasını sağlamak için havalandırın.
- Ürün hava veya yüzey sıcaklığının 10°C'nin altında olduğu koşullarda uygulanmamalıdır.
- Cilalı zemin amonyak içeren temizlik maddeleriyle temizlenmemelidir.
- Cilalı parke zemine uygulamadan 24 saat sonra basılmalı, halı sermek veya temizlik yapmak için bir 7 gün beklenmelidir.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri bol su ve sabun ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.

- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

Sertifikalar:

- EN71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.