

Sayerlack® TB Poliüretan Beyaz Lake Yangın Geciktirici Cila Sistemi

Tanım: Poliüretan beyaz lake yangın geciktirici cila sistemi

Renk: Beyaz

Parlaklık:

- İpek mat (25 gloss - TZ2225/13)
- Parlak (75 gloss - TZ2275/13)

Tip: Solvent bazlı

Ambalaj Boyutları:

- TU 0022/13 Poliüretan Beyaz Astar: 6 L., 12 L.
- TZ 22XX/13 Poliüretan Beyaz Lake Boya: 6 L., 12 L.
- TH 0333/00 Poliüretan Sertleştirici: 3 L., 6 L.

Kullanım Alanları:

- Ahşap yüzeyler
- Kapılar
- Mobilyalar

Ürün Bilgisi (TU 0022/13):

Katı Madde (ağırlıkça %):	76 ± 2
Yoğunluk (g/cm ³):	1,22 ± 0,03
Karışım Oranı (ağırlıkça):	TU 0022/13 (A Bileşeni) 100 TH 0333/00 (B Bileşeni - Sertleştirici) 50
Viskozite (DIN 4, 20°C):	A Bileşeni 140" ± 10 A+B 18" ± 2
Karışım Ömrü:	1 saat
Uygulama Metodu:	Airmix, airless veya konvansiyonel boya tabancası
Raf Ömrü (5-35°C):	Kapalı ambalajında uygun şartlarda depolandığında raf ömrü sınırsızdır. Uzun süreli depolamalardan sonra çok iyi karıştırılmalı çökelti olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Kat Sayısı:	2 kat
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Toz Kuruma: 5 dakika Dokunma Kuruluğu: 80 dakika Katlar Arası Kuruma: 2 saat İstifleme Kuruluğu: 24 saat
Sertleştiricisi:	%50 oranında TH 0333/00 poliüretan sertleştirici kullanılır
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir.

Ürün Bilgisi (TZ 22XX/13):

Katı Madde (ağırlıkça %):	TZ 2225/13 59 ± 2 TZ 2275/13 64 ± 2
Yoğunluk (g/cm ³):	1,15 ± 0,03
Karışım Oranı (ağırlıkça):	TZ 22XX/13 (A Bileşeni) 100 TH 0333/00 (B Bileşeni - Sertleştirici) 50
Viskozite (DIN 4, 20°C):	A Bileşeni 160" ± 10 A+B 20" ± 2
Karışım Ömrü:	3 saat
Uygulama Metodu:	Airmix, airless veya konvansiyonel boya tabancası
Raf Ömrü (5-35°C):	Kapalı ambalajında uygun şartlarda depolandığında raf ömrü sınırsızdır. Uzun süreli depolamalardan sonra çok iyi karıştırılmalı çökelti olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Kat Sayısı:	1 kat
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Toz Kuruma: 15 dakika Dokunma Kuruluğu: 1,5 saat İstifleme Kuruluğu: 24 saat
Sertleştiricisi:	%50 oranında TH 0333/00 poliüretan sertleştirici kullanılır
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir.

YüzeY Hazırlama:

- YüzeYi, tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
- Ahşap yüzeYi 120/180 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
- Oluşan tozu iyice temizleyin.

Uygulama:

- Kullanmadan önce ürünleri iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- Astar uygulaması için; TU 0022/13 Poliüretan Beyaz Astar %50 oranında TH 0333/00 Poliüretan Sertleştirici eklenerek karışım hazırlanır. Karışımın ömrü yaklaşık 1 saattir, bundan dolayı kullanılacak miktar kadar karışım hazırlanmasına dikkat edilmelidir.
- Karışımı boya tabancası ile her katta metrekareye 150 gram ürün atılacak şekilde 2 kat uygulayın ve katlar arasında 2 saat bekleyin. (toplam 2 kat astar: 300 g/m²)
- 2. kat astar uygulaması tamamlandıktan sonra tam kuruma için 24 saat bekleyin.
- Tam kuruma tamamlandıktan sonra 180/220 no'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapın ve oluşan tozu iyice temizleyin. Zımpara yaparken film kalınlığını azaltmadan çok hafif zımpara yapın. Film kalınlığının incilmesi ürünün yangın geciktirici performansını olumsuz yönde etkiler.
- Son kat uygulaması için; TZ 22XX/13 Poliüretan Beyaz Lake Boyaya %50 oranında TH 0333/00 Poliüretan Sertleştirici eklenerek karışım hazırlanır. Karışımın ömrü yaklaşık 3 saattir, bundan dolayı kullanılacak miktar kadar karışım hazırlanmasına dikkat edilmelidir.
- Karışımı boya tabancası ile metrekareye 150 gram ürün atılacak şekilde 1 kat uygulayın. (toplam 2 kat astar + lake son kat: 450 g/m²)

Genel Talimat:

- SERTİFİKA ÖZELLİKLERİ VE BELGELERİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN TEKNİK BİLGİ FORMU'NDA BELİRTİLEN UYGULAMA ŞARTLARINA MUTLAKA UYULMALIDIR.
- ÜZERİNE KAPLAMA YAPIŞTIRILMIŞ TERMOPLASTİK ÜRÜNLER, BİRLEŞTİRİLMİŞ GÖZENEKLI VE HAVA BOŞLUĞU İÇEREN MALZEMELER VE İÇİ HETEROJEN MALZEMELERLE DOLDURULMUŞ YÜZEYLER İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- ZEMİN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- Ürün, 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda depolanmamalı ve nemli ortamlarda uygulanmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri:

- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

Sertifikalar:

- Sınıf 1 Yangın Geciktirici Sertifikası, UNI 9796 (Onay No: BO1159PVI100002)
- B-s2-d0 Sınıfı Yangın Geciktirici Sertifikası, CTF (Referans No: 1002025-01)