

Hemel® PRO MX 4000

Tanım: Su bazlı opak iç mekan ahşap astarı

Renk: Beyaz

Tip: Su bazlı

Genel Özellikler:

- Tabanca ile uygulama
- Yüksek dolgu gücü
- Kolay zımpara özelliği
- Elastik
- Yüksek yapışma gücü
- Kokusuz
- Kurşunsuz
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 15L.

Kullanım Alanları:

- Panel kapılar
- Tüm iç mekan ahşaplar

Ürün Bilgisi:

Katı madde % (ağırlıkça):	61,8 ± 1
Viskozite (DIN4, 20°C):	38" ± 2
Yoğunluk (g/cm ³)	1,46 ± 0,02
VOC (g/L)	29
Uygulama Metodu:	Boya tabancası (2,5-3 mm meme ucu, en az 3 atm atım basıncı)
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat sayısı:	2 kat
Örtücülük Kapasitesi (m ² /L):	5-7 m ² (tüm katlar dahil)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Dokunma Kuruluşu: 30 dakika Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir. (Çok sıcak havalarda içme suyu ile %2-3 inceltilir).

YüzeY Hazırlama:

- YüzeYi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
 - o **Yeni Ahşap YüzeYler:**
 - Ahşap yüzeYi 180/220 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin.
 - o **Cıvalı Ahşap Zeminler:**
 - Ürünü boyalı/vernikli yüzeYlere doğrudan uygulamayın.
 - Eski boyayı/verniği yüzeYden zımpara ile tamamen çıkartın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir. (Çok sıcak havalarda içme suyu ile %2-3 inceltilebilir).
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- Ürünü boya tabancası (2,5-3 mm meme ucu, en az 3 atm atım basıncı) ile 2 kat uygulayın.
- Katlar arasında 1,5-2 saat bekleyin ve 180-400 no'lu zımpara kağıdı ile yüzeYi hafifçe zımparalayın. Pürüzsüz bir yüzeY görünümü isterseniz 2. kat uygulama öncesine 24 saat bekleyerek yüzeYi 180-400 no'lu zımpara kağıdı ile iyice zımparalayın.
- Tam kuruma için 24 saat bekleyin.
- Uygulama esnasında ve sonrasında uygulama yapılan alanın kurumasını sağlamak için iyice havalandırın.

Genel Talimat:

- SADECE İÇ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- MDF kalitesine göre farklı sonuçlar alınabilir, kullanmadan önce küçük bir alanda denenmelidir.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri bol su ve sabun ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu “Garanti Belgesi” hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel’in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel’in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu’nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu’nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel’in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için “Güvenlik Bilgi Formu” temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.