

# Hemel® PRO SC 7730

**Tanım:** Endüstriyel su bazlı tabancalık dış cephe ahşap cilası

**Renk:** Şeffaf

**Parlaklık:** İpek-mat

**Tip:** Su bazlı

**Genel Özellikler:**

- Şeffaf
- Mükemmel su itici
- Nefes alır ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Güneş ışınları(UV), nem ve diğer dış mekan koşullarına dayanıklı
- Dik atılabilir
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

**Ambalaj Boyutları:** 15 L.

**Kullanım Alanları:**

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

**Ürün Bilgisi:**

Katı madde % (ağırlıkça):	37,07 ± 1
Viskozite (DIN4, 20°C):	55'' ± 2
Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> )	1,03 ± 0,02
VOC (g/L)	39
Uygulama Metodu:	Boya tabancası veya airmix boya tabancası
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat sayısı:	2 kat
Örtücülük Kapasitesi (m <sup>2</sup> /L):	3-4 m <sup>2</sup> ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Dokunma Kuruluşu: 30 dakika Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir

**YüzeY Hazırlama:**

- Ürünü uygulamadan önce yüzeY uygulanan Hemel Pro SA 11XX'in kuruması için 4-6 saat bekleyin. Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşapları, çürümeye karşı koruyarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Hemel Emprenye ile emprenye edin. Hemel Emprenye'nin kuruması için 24 saat bekleyin.

**Uygulama:**

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- Ürünü boya tabancası veya airmix boya tabancası ile Hemel Pro SA 11XX'in üzerine, katlar arasında 1,5-2 saat bekleyerek zımpara yapmadan 2 kat uygulayın.
- Katlar arasında bekleme süresi 3 saati geçerse 24 saat bekleyin ve 220/240 no'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yaparak 2. katı uygulayın.
- En iyi yüzeY görünümü için, katlar arasında yoklama zımparası yapılması tavsiye edilir.

**Bakım (daha önce aynı ürün kullanılmış ise):**

- Ürünü boyalı/vernikli yüzeYlere doğrudan uygulamayın.
- Ahşap yüzeYi tüm kir ve yağdan arındırın ve yoklama zımparası yapın.
- Oluşan tozu iyice temizleyin.
- YüzeYdeki yıpranmaya bağlı olarak "Uygulama" başlığında geçen adımları 1 veya 2 kat olarak tekrarlayın.
- Her yıl kontrolü ve gerekli ise bakımını gerçekleştirin

**Genel Talimat:**

- SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- ZEMİN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli olması için ürünün altına mutlaka Hemel Pro SA 11XX uygulayın.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
- Dış cephede kullanılacak ahşapların üzerine Hemel Pro SC 7730'dan önce veya sonra bezir yağı, dolgu verniği, yat verniği gibi hiçbir malzeme uygulamayın.
- Uygulaması tamamlanmış ürünleri paketlemeden önce 72 saat bekleyin.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri bol su ve sabun ile temizleyin.

**Güvenlik Önlemleri:**

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak erekli havalandırmayı sağlayın.

- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

### SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

### Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.