

Hemel® PRO VA 1130

Tanım: Endüstriyel su bazlı dış cephe son kat ahşap cilası

Renk: Açık meşe (ekstra UV dayanımı için demir oksit pigment içerir)

Parlaklık: İpek-mat

Tip: Su bazlı

Genel Özellikler:

- Şeffaf
- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Tabanca ile uygulama
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli (HD serisi renk ile birlikte kullanıldığında)
- Dik atılabilir
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Ağır metal ve kurşun içermez
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 15 L.

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Ürün Bilgisi:

Katı Madde (ağırlıkça %):	39,3 ± 1
Viskozite (DIN4, 20°C):	55" ± 2
Yoğunluk (g/cm ³):	1,03 ± 0,02
VOC (g/L):	38
Uygulama Metodu:	Tabanca
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	2 kat
Örtücülük Kapasitesi (m ² /L):	3-4 m ² ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Dokunma Kuruluşu: 30 dakika Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir.

Yüzey Hazırlama:

- Ürünü uygulamadan önce ahşap yüzeye uygulanan Hemel® Pro HD 20XX'in kuruması için 4-6 saat bekleyin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce ürünü bir çubuk veya spatula yardımıyla ambalajın dibine degecek şekilde iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- Ürünü boya tabancası (2,5-3 mm meme ucu, en az 3 atm atım basıncı) ile Hemel® Pro HD 20XX'in üzerine katlar arasında 1,5-2 saat bekleyerek zımpara yapmadan (yaş üstü yaş) 2 kat uygulayın.
- Katlar arasında bekleme süresi 3 saati geçerse 24 saat bekleyin ve 220/240 no'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yaparak 2. katı uygulayın.
- Tam kuruma için 24 saat bekleyin.
- Daha iyi bir yüzey görünümü ve performans için, ilk kat uygulamasından sonra 24 saat beklenmeli, sonrasında 220/240 numaralı zımpara ile yoklama zımparası yapılarak 2. kat uygulanmalıdır.

Bakım (daha önce aynı ürün kullanılmış ise):

- Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
- Ahşap yüzeyi tüm kir ve yağdan arındırın ve yoklama zımparası yapın.
- Oluşan tozu iyice temizleyin.
- Yüzeydeki yıpranmaya bağlı olarak "Uygulama" başlığında geçen adımları 1 veya 2 kat olarak tekrarlayın.
- Her yıl kontrolü ve gerekli ise bakımını gerçekleştirin.

Genel Talimat:

- SADECE DIŐ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- ZEMİN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli olması için ürünün altına mutlaka Hemel Pro HD 20XX uygulayın.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürün doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
- Dış cephede kullanılacak ahşapların üzerine Hemel® Pro VA 1130'dan önce veya sonra bezir yağı, dolgu verniği, yat verniği gibi hiçbir malzeme uygulamayın.
- Uygulaması tamamlanmış ürünleri paketlemeden önce 72 saat bekleyin.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri bol su ve sabun ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŐEMEYECEĐİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.
- Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

Sertifikalar:

- EN71-3 Oyuncak GüvenliĐi Sertifikası

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır.

Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediĐinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluĐuna dayanılmaz.

Bu kapsamda ařağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde deęişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki deęişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve dięer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluęu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.