

# Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Son Kat Örtücü Boya (PA Serisi)

**Tanım:** Endüstriyel su bazlı dış cephe son kat örtücü boya

**Renk:** Polar White, sınırsız renk seçeneği (\*)

(\*) İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

**Parlaklık:** İpek-mat

**Tip:** Su bazlı

## Genel Özellikler:

- Yüksek örtücülük
- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Esnek
- Hızlı istiflenme
- Dik atılabilir (tikotropik)
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Ağır metal ve kurşun içermez\*
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

**Ambalaj Boyutları:** Şeffaf: 15 L. (15,60 Kg)

Şeffaf Baz: 13,5 L. (14,04 Kg)

Polar White: 15 L. (17,55 Kg)

Beyaz Baz: 14,25 L. (16,67 Kg)

## Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

## Ürün Bilgisi:

Katı Madde % (ağırlıkça):	Polar White ve Beyaz Baz: 49,5 ± 1 Şeffaf ve Şeffaf Baz: 37,75 ± 1
Viskozite (DIN6, 20°C):	Polar White ve Beyaz Baz: 35" ± 2 Şeffaf ve Şeffaf Baz: 35" ± 2
Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> ):	Polar White ve Beyaz Baz: 1,17 ± 0,02 Şeffaf ve Şeffaf Baz: 1,04 ± 0,02
VOC (g/L):	Polar White ve Beyaz Baz: 39 Şeffaf ve Şeffaf Baz: 37
Uygulama Metodu:	Tabanca
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	Astar üzeri 1 veya 2 kat, tek başına kullanıldığında 2 kat
Örtücülük Kapasitesi (m <sup>2</sup> /L):	10 m <sup>2</sup> ahşabın cinsine göre
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Dokunma Kuruluşu: 30 dakika Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 16 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir. (Soğuk havalarda yayılmayı iyileştirmek amacıyla içme suyu ile %5'e kadar inceltilir).

## Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
- Çivi başı, ek yeri, kılcal çatlaklara ve 3 mm altındaki açıklıklara HEMEL Akriik Dolgu Macunu uygulayın.

- **Yeni Ahşap Yüzeyler:**
  - Ahşap yüzeyi 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
  - Oluşan tozu iyice temizleyin.
- **Eski Boyasız/Verniksiz Ahşap Yüzeyler:**
  - Yıpranmış/rengi değişmiş ahşabı 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
  - Oluşan tozu iyice temizleyin.
- **Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler:**
  - Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
  - Eski boyayı/verniği yüzeyden zımpara ile tamamen çıkartın.
  - Oluşan tozu iyice temizleyin.
- Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Son Kat Örtücü Boya'dan önce özellikle egzotik ve reçineli ahşaplarda bariyer görevi gören ve yüzeye doygunluk veren Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Örtücü Astar (BA Serisi) uygulanması tavsiye edilir. Bünyesinde reçine ve doğal yağlar içeren ahşaplar üzerine Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Örtücü Astar (BA serisi) sürülmeyecekse önce yüzey selülozik tinerle batırılmış bir bezle temizlenmeli ve yüzeyin kuruması beklenmelidir.

#### Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir. (Soğuk havalarda yayılmayı iyileştirmek amacıyla içme suyu ile %5'e kadar inceltiler.)
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- Ürünü, astar üzerine uygulanacaksa 1 veya 2 kat, tek başına uygulanacaksa 2 kat olarak airless veya airmix boya tabancası ile uygulayın.
- Katlar arasında 180/220 no'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapın.
- Tam kuruma için 16 saat bekleyin.

#### Bakım (daha önce aynı ürün kullanılmış ise):

- Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
- Ahşap yüzeyi tüm kir ve yağdan arındırın ve yoklama zımparası yapın.
- Oluşan tozu iyice temizleyin.
- Yüzeydeki yıpranmaya bağlı olarak "Uygulama" başlığında geçen adımları 1 veya 2 kat olarak tekrarlayın.
- Her yıl kontrolü ve gerekli ise bakımını gerçekleştirin.

#### Genel Talimat:

- SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- ZEMİN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
- Dış cephede kullanılacak ahşapların üzerine Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Son Kat Örtücü Boya'dan önce veya sonra bezir yağı, dolgu verniği, yat verniği gibi hiçbir malzeme uygulamayın.

- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Son Kat Örtücü Boya uygulamadan önce HEMEL Timbercare Aqua ile emprenye edin. Timbercare Aqua'nın kuruması için 24 saat bekleyin.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri bol su ve sabun ile temizleyin.

#### Güvenlik Önlemleri:

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemden kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçınin.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

#### SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

#### Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasında kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.