



Prime MX Son Kat

Tanım: Tüm iç mekan mobilya ve panel kapılar için son kat boya ve cila

Renk: Beyaz (MX 4060), Şeffaf (MX 3030)

Parlaklık: İpek mat

Tip: Su bazlı

Genel Özellikler:

- Yüksek yüzey direnci
- Sararmaz
- Sert ve elastik
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 2,5 L. ve 15 L.

Kullanım Alanları:

- İç mekan ahşap mobilyalar
- Panel kapılar

Ürün Bilgisi:

Katı madde % (ağırlıkça):	MX 3030: 36,5 ± 1 MX 4060: 47,1 ± 1
Viskozite (DIN6, 20°C):	30'' ± 2
Yoğunluk (g/cm ³):	MX 3030: 1,03 ± 0,02 MX 4060: 1,18 ± 0,02
VOC (g/L):	43
Uygulama Metodu:	Fırça veya boya tabancası (2,5-3 mm meme ucu, en az 3 atm atım basıncı)
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	2 veya 3 kat
Örtücülük Kapasitesi (m ² /L):	10-12 m ² /L (tek katta)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Toz Kuruma: 15 dakika Dokunma Kuruluşu: 30 dakika Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 24 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir. İhtiyaç duyulması halinde %5'e kadar içme suyu ile inceltilebilir.



Yüzey Hazırlama:

- **Yeni Ahşap Yüzeyler:**
 - Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
 - 120/180 no'lu zımpara kağıdıyla el ile veya makine ile zımparalayın. Oluşan tozu iyice temizleyin.
- **Cıvalı Ahşap Yüzeyler:**
 - Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
 - 120/180 no'lu zımpara kağıdı veya makine ile yüzeyi iyice zımparalayın. Oluşan tozu temizleyin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir. İhtiyaç duyulması halinde %5'e kadar içme suyu ile inceltilebilir.
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- Ürünü boya tabancası veya fırça ile 2 veya 3 kat uygulayın.
- Katlar arası 1,5-2 saat bekleyin ve 180-400 no'lu zımpara kağıdı ile yüzeyi hafifçe zımparalayın. Pürüzsüz bir yüzey görünümü isterseniz son kat uygulama öncesinde 24 saat bekleyerek yüzeyi 180-400 no'lu zımpara kağıdı ile iyice zımparalayın.
- Tam kuruma için 24 saat bekleyin.

Genel Talimat:

- İÇ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- Uygulaması tamamlanmış ürünleri paketlemeden önce 72 saat bekleyin.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %12'nin altında olmalıdır.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri su ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.



Sertifikalar:

- EN71-3 Oyuncak Güvenliđi Sertifikası
- EN 15186:2012 B Metodu, Sınıf 4 Çizilme Direnci Sertifikası

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu “Garanti Belgesi” hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel’in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel’in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

1. Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değışiklik yapma yetkisine sahiptir.
2. Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
3. Teknik Bilgi Formu’nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değışkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
4. Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğler mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
5. Teknik Bilgi Formu’nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel’in herhangi bir hukuki sorumluluğ u bulunmamaktadır.
6. Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için “Güvenlik Bilgi Formu” temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.