

X-PAINT

X-Paint Metal

Tanım: Su bazlı direk pas üzerine uygulanabilen metal boyası

Renk: Beyaz, Gri, Yeşil ve Siyah

Parlaklık: Parlak

Tip: Su bazlı

Genel Özellikler:

- Üçü bir arada: Antipas + Astar + Sonkat
- Güneş ışınları (UV) ve diğer dış mekan koşullarına dayanıklı
- Yüksek korozyon direnci
- Kokusuz
- Yüksek örtücülük
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 0,75 L., 2,5 L., 15 L.

Kullanım Alanları:

- Her türlü demir, alüminyum ve metal yüzey
- Balkon korkuluğu
- Bahçe mobilyası
- Ferforje
- Demir parmaklık
- Demir kapı ve pencereler

Ürün Bilgisi:

| | |
|---|--|
| Katı madde % (ağırlıkça): | 52,97 ± 1 |
| Viskozite (DIN8, 20°C): | 28'' ± 2 |
| Yoğunluk (g/cm ³): | 1,21 ± 0,02 |
| VOC (g/L): | 52 |
| Uygulama Metodu: | Fırça, rulo veya boya tabancası (2,5-3 mm meme ucu, en az 3 atm atım basıncı) |
| Raf Ömrü (5-35°C): | 2 yıl (kapalı ambalajında) |
| Kat Sayısı: | 2 |
| Örtücülük Kapasitesi (m ² /L): | 10 m ² /L (tek katta) |
| Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde): | Toz Kuruma: 15 dakika Dokunma Kuruluşu: 30 dakika Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat Tam Kuruma: 12 saat |
| İncelticisi: | Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir. |

X-PAINT

YüzeY Hazırlama:

• Yeni Metal YüzeYler:

- YüzeYi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın. Yağlı yüzeYlerde uygulama öncesi sabunlu su ile temizlik yapılması tavsiye edilir.
- Parlak ve pürüzsüz metal yüzeYlerde maksimum yapışmayı sağlamak için uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılarak yüzeY aşındırılmalıdır.

• Eski Boyalı ve Paslı YüzeYler:

- Gevşemiş, kabarmış boya ve pas tabakaları temizlenmeli ve gerektiği durumlarda halinde, uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılmalı ve yüzeY selülozik tiner ile silinmelidir. Ayrıca tüm kir, yağ, tuz ve tozdan arındırın. Yağlı yüzeYlerde uygulama öncesi sabunlu su ile temizlik yapılması tavsiye edilir.
- Parlak ve pürüzsüz metal yüzeYlerde maksimum yapışmayı sağlamak için uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılarak yüzeY aşındırılmalıdır.

• Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- Ürünü fırça, rulo veya tabanca ile katlar arası 1,5-2 saat bekleyerek 2 kat olarak uygulayın.
- Tam kuruma için 12 saat bekleyin.

Genel Talimat:

- İÇ ve DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri su ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

X-PAINT

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

1. Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
2. Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
3. Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
4. Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
5. Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
6. Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.