

HEMEL Spor Salonu parke cilası

HEMEL Sports, spor salonları için özel olarak geliştirilmiş son teknoloji ürünü su bazlı parke cila sistemidir. Parkelerin uzun yıllar çizilmeden, yıpranmadan, yepyeni görünmesini sağlar. Bu sistemde saha renklerinin ve çizgilerinin yapılması için gerekli HEMEL su bazlı boyalar da bulunmaktadır.

- Aşınma direnci, esnekliği ve darbe dayanımı son derece yüksektir.
- Kaymaz özellikte ve kokusuzdur.
- Parlak tiptedir.

Uygulama miktarı:

Spor salonlarında 4 kat uygulandığında 10 L. ile yaklaşık 30 m² alan cilalanır.

Uygulama:

- Parkenin yüzeyini tamamen temizleyin ve 120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın. Oluşan tozu iyice temizleyin ve elektrik süpürgesi ile yüzeyden tamamen alın.
- Hemel Spor Salonu Parke Cilasının ilk 2 katını 2-3 saat arayla rulo ile uygulayın.
- Katlar arasında yüzeyi elle 150/180 no'lu zımpara ya da makine ile 220/240 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
- Saha çizgileri ve boyanacak geniş alanlar için RAL veya NCS renklerinden seçim yapılır.
- Renk seçimine göre üretilen Hemel Spor Salonu Zemin ve Çizgi Boyası, kağıt bantlarla maskelenmiş bölgelere 2 saat ara ile 2 kat uygulanır.
- Boya, maskeleme bantlarının arasına sürülmeden önce bantın kenar kısımlarına çok ince olacak şekilde Hemel Sports

Spor Salonu Parke Cilasını sürülür ve kısa bir süre kurumaması için beklenir. Bu işlemin amacı bantın altına boyanın kaçmasını engellemektir.

- Kenar çizgilerinin boyama işlemi, zımparanın ve maskelemenin yapıldığı günün akşamı yapılmalıdır.
- Çizgiler dışında kalan boyanacak alanlar (üç saniye ceza alanı ve basketbol sahası dışındaki boyanacak olan kısımlar) bir sonraki gün boyanmalıdır.
- Hemel Sports Spor Salonu Parke Cilasını geniş alanların boyama işleminden en geç 3 saat sonra, zımpara yapılmadan tüm salona 1 kat sürülmelidir.
- 3. kat Hemel Sports Spor Salonu Parke Cilasını 3 saat içerisinde zımpara yapılmadan uygulamanın ilk yapıldığı noktadan başlanacak şekilde sürülür. 3 saat aşılması taktirde en az 12 saat beklenip zımpara yapılarak 4. kat cila sürülmelidir.
- 24 saat sonra zemin üzerine basılacak hale gelir. Tam kuruma 1 haftada tamamlanır.
- Uygulama esnasında ve sonrasında uygulama yapılan alan kurumayı sağlamak için iyi havalandırılmalıdır.
- Cilalı zemin amonyak içeren temizlik maddeleriyle temizlenmemelidir.
- Su bazlı ürünler 10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalı ve kurumaya bırakılmamalıdır.
- Su bazlı cilalar donmaya karşı korunmalı ve 5°C'nin üstünde saklanmalıdır.



HEMEL Spor Salonu zemin ve çizgi boyası



- Hemel Spor Salonu Zemin ve Çizgi Boyaları 2 kat Hemel Spor Salonu Parke Cilası uygulanmış ve 180-220 no'lu zımpara ile zımparalanıp temizlenmiş yüzeylere uygulanır.
- Saha çizgileri ve boyanacak geniş alanlar için RAL veya NCS renklerinden seçim yapılır.
- Renk seçimine göre üretilen Hemel Spor Salonu Zemin ve Çizgi Boyası, kağıt bantlarla maskelenmiş bölgelere 2 saat ara ile 2 kat uygulanır.
- Boya, maskeleme bantlarının arasına sürülmeden önce bantın kenar kısımlarına çok ince olacak şekilde Hemel Spor Salonu Parke Cilası sürülür ve kısa bir süre kuruması için beklenir. Bu işlemin amacı bantın altına boyanın kaçmasını engellemektir.
- Kenar çizgilerinin boyama işlemi, zımparanın ve maskelemenin ardından yapılmalıdır.
- Çizgiler dışında kalan boyanacak alanlar (üç saniye koridoru ve basketbol sahası dışındaki boyanacak olan kısımlar) bir sonraki gün boyanmalıdır.
- Hemel Spor Salonu Zemin ve Çizgi Boyaları tamamlandıktan 2 saat sonra Hemel Spor Salonu Parke Cilası zımpara yapılmadan 2 kat uygulanır (3. ve 4. katlar). Katlar arasında en az 2 saat beklenir. Cila işlemine zemin boyasının ilk uygulandığı yerden başlanır. 4. kat cila uygulamasının öncesinde 3 saat aşıldığı taktirde en az 12 saat beklenip zımpara yapılarak 4. kat cila sürülmelidir.
- 24 saat sonra zemin üzerine basılacak hale gelir. Tam kuruma 1 haftada tamamlanır.
- Uygulama esnasında ve sonrasında uygulama yapılan alan kurumayı sağlamak için iyi havalandırılmalıdır.
- Cilalı zemin amonyak içeren temizlik maddeleriyle temizlenmemelidir.
- Su bazlı ürünler 10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalı ve kurumaya bırakılmamalıdır.
- Su bazlı cilalar donmaya karşı korunmalı ve 5°C'nin üstünde saklanmalıdır.



HEMEL EMPRENYE SANAYİ VE TİC. A.Ş.

İ.D.O.S.B Vakum Caddesi No:25, B1 Özel Parsel, Tuzla 34957 İstanbul

Tel: (0216) 394 83 13 (pbx) Fax: (0216) 394 83 10

www.hemel.com.tr

facebook.com/ahsapdostu

HEMEL bir Arch Timber Protection, UK ortaklığıdır. **LONZA**

Arch bir Lonza iştirakidir ve çalışmalarını Arch Timber Protection Ltd. olarak sürdürmektedir.

HEMEL®

"Ahşap Dostu"